



أنقى ١٤٠ جم أغشية بيتومينية عالية الجودة، معدلة بتقنية APP مُدعمة ببوليستر ذي كثافات متنوعة

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

غشاء أنقى ١٤٠ جم مُصنع من بيتومين عالي الجودة، وبوليمرات APP، ومواد مضافة، ومدعوم ببوليستر غير منسوج ومغزول بوزن ١٤٠ جم/م²، مما يظهر خصائص أداء جيدة في مقاومة الماء. تلي المتطلبات المتنوعة لتطبيقات العزل المائي في صناعة البناء. يشكل غشاء أنقى ١٤٠ جم غطاءً مقاومًا للماء ويتحمل حركات الهيكل الطبيعية.

المزايا:

- قوة شد واستطالة ثابتة لتحمل الحركات الديناميكية في الهياكل.
- قوة تحمل عالية للصدمات، ومقاومة للتمزقات والثقوب.
- ثبات في درجات الحرارة العالية.
- مقاومة للأملاح والمواد الكيميائية المنقولة بالماء.
- قدرة ربط موثوقة وسلامة اللحامات مع تطبيق سريع وسهل ونظيف.

الاستخدامات:

يوصى به لتجنب مخاطر الرطوبة وتسرب المياه في:
أسطح وألواح خرسانية
الطوابق السفلية (البدرومات)
الأساسات
حمامات السباحة
النوافير
مزاريب الصرف
الحمامات
الخزانات
الجسور
الأنفاق
الهياكل تحت الأرضية
ألواح مواقف السيارات

طريقة التطبيق:

تنظيف السطح: يجب أن تكون جميع الأسطح ملساء ونظيفة وجافة. التأكد من خلوها من المسامير والشحوم والغبار والحطام والزيوت والعناصر البارزة.

(البرايمر) تحضير الطبقة الأساسية: ضع طبقة واحدة من البرايمر ونوصي باستخدام أنقى برايمر ٥٤١. اترك طبقة البرايمر لتجف حتى تصبح غير لزجة. قبل تطبيق الغشاء، يجب إعادة تحضير الطبقة الأساسية لجميع الأسطح إذا تركت بدون طلاء لأكثر من ٢٤ ساعة.

التطبيق: يتم فرد الغشاء ووضعه في الموضع الصحيح. يجب أن تتداخل كل لفة مع الجوانب الأخرى بما لا يقل عن ١٠ سم، وأثناء فرد الغشاء ببطء يتم تسخين السطح قليلاً باستخدام موقد غاز البروبان مما يتسبب في ذوبان السطح والالتصاق اللصق بالسطح. تتطلب وصلات النهاية حدًا أدنى للتداخل يبلغ ١٥ سم.

أدوات ومعدات التطبيق:

- موقد غاز البروبان مع أسطوانة الغاز ذات الصلة.
- سكين/قطاع.
- مجرفة ذات طرف مستدير.
- شريط قياس.
- طفاية حريق.

التخزين:

يُخزن تحت سقف، مع تغطية اللفات على منصات نقالة. يُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى، ويُرى في وضع عمودي. تجنب تكديس المنصات فوق بعضها البعض.



أنقى ١٤٠ جم

أغشية بيتومينية عالية الجودة، معدلة بتقنية APP مُدعمة ببوليستر ذي كثافات متنوعة

⊗ www.anqa.com.sa ✕ @anqa_com_sa @anqa.com.sa

المواصفات الفنية:

الخصائص	النتيجة النموذجية	طريقة الاختبار
المظهر	بدون عيوب أو ثقوب أو تمزقات أو تشققات أو فقاعات.	ASTM D-5147
حجم اللفة، م	10 x 1	ASTM D-5147
السماكة، مم	4 ± 0.2	UEatc
الوزن	4-5	UEAtC
حامل البوليستر جم/م	140	UEatc
الحد الأدنى للكتلة لكل وحدة مساحة (جم/م ²)	4200 - 4300	UEatc
قوة الشد (نيوتن/سم، طولي/عرضي) عند ٢٣ ± ٢°م	700/550	ASTM D-5147 UEatc
قوة وصلة التداخل (نيوتن/سم، طولي/عرضي)	700/550	ASTM D-5147 UEatc
الاستطالة (%) عند ٢٣ ± ٢°م (طولي)	40	ASTM D-5147
قوة التمزق (نيوتن) عند ٢٣ ± ٢°م (طولي/عرضي)	350/300	ASTM D 1004
مرونة درجات الحرارة المنخفضة	+5 - 0	ASTM D-5147
الثبات الأبعاد (%) تغير	1	ASTM D-5147
ثبات المركب (م، مقاومة الحرارة، ساعتان)	110	ASTM D-6222 DIN EN52123
امتصاص الماء (%) الحد الأقصى	>0.15	ASTM D-5147
محتوى الرطوبة (%) الحد الأقصى	1	ASTM D-5147