



مصنع أنقى
Anqa Factory



أنقى MC 1

أسفلت مخفف متوسط المعالجة لأعمال إنشاء الطرق

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الخصائص الفنية:

الطريقة القياسية	حد أدنى	حد أقصى	الخصائص
ASTM D-3143 / AASHTO T 48	-	38	نقطة الوميض (كأس تاغ مفتوح) ٢٥ درجة مئوية
ASTM D-2170	100	60	اللزوجة الحركية عند ٦٠ درجة مئوية (Cst)
ASTM D 402 / AASHTO T 78	20	-	التقطير: (نسبة الحجم % من إجمالي المقطر إلى ٣٦٠ درجة مئوية
	60	20	إلى ٢٢٥ درجة مئوية
	90	65	إلى ٢٦٠ درجة مئوية
	-	55	إلى ٣١٦ درجة مئوية
	-	60	البقايا من التقطير إلى ٣٦٠ درجة مئوية (الحجم بالفرق %)
ASTM D5 / AASHTO T 49	250	120	اختبار بقايا التقطير: الاختراق عند ٢٥٠ درجة مئوية، ١٠٠ جرام، ٥ ثواني (DMM)
ASTM D113 / AASHTO T 51	-	100	المطيلية عند ٢٥ درجة مئوية، ٥٠ مم / دقيقة (سم)

الوصف:

أنقى MC 1، أسفلت مقطع متوسط المعالجة يضع معيارًا للحلول المطبقة على البارد. مع الامتثال لمعايير ASTM D-٢٢٧-٢٠٢٧، تم تصميم هذا المنتج لسهولة التطبيق، مما يجعله مثاليًا لإنشاء الطرق، ومعالجة الرصف، وأعمال البناء المختلفة.

أنقى MC 1، يلغي الحاجة إلى التخفيف أو التسخين أثناء التطبيق. يتوافق هذا المنتج متعدد الاستخدامات مع مواصفات وزارة الأشغال العامة لإنشاء الطرق والجسور، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات الطبقة الأولية، والطلاء الواقي، ومشاريع تثبيت التربة.

المزايا:

- يطبق على البارد وسهل الاستخدام.
- يتوافق مع معايير ASTM D-٢٢٧-٢٠٢٧.
- ممزوج ببيتومين درجة اختراق ومذيبات متوسطة المعالجة.
- مناسب لأسطح الطرق، والرصف، والطلاء الواقي، والأساس، والمزيد.
- متوسط المعالجة لأعمال البناء الفعالة.
- تطبيق متعدد الاستخدامات على الأسطح الأسفلتية أو الحبيبية.

التطبيقات:

- إنشاء الطرق والجسور وفقًا لمواصفات وزارة الأشغال العامة.
- تطبيقات الطبقة الأولية في إنشاء وصيانة الرصف.
- الطلاء الواقي والعازل للرطوبة على الأسطح المختلفة، بما في ذلك الأساس والخرسانة والمعدن والخشب.
- مشاريع تثبيت التربة.

التعبئة:

يمكن توريد **أنقى MC 1** بكميات كبيرة، وبراميل ٢٠٠ كجم، وعبوات ٢٠ لترًا. يخزن في منطقة جافة ومظلمة في العبوة الأصلية. يجب إبقاء الحاوية مغطاة أثناء العمل لمنع تبخر المذيب.

الصحة والسلامة:

ارتد قفازات مناسبة وقناع ونظارات واقية أثناء المناولة والخلط. تجنب ملامسة الجلد أو العينين.