



أنقى روف PT طلاء عازل مائي مرن للأسطح

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

التغطية:

قم بتطبيق أنقى روف PT بالرش أو الفرشة أو الممسحة المطاطية في طبقتين على الأقل، وحوالي ٢٠٠ ميكرون لكل طبقة لإعطاء استهلاك تقريبي من ١,٥ - ١,٨ م²/كجم لكل طبقة.

الصحة والسلامة:

ملامسة الجلد والعين: تجنب الاتصال المطول بالعينين والجلد. للحصول على معلومات مفصلة، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد ذات الصلة.

القابلية للاشتعال: مواد غير قابلة للاشتعال، غير خطيرة عندما تحترق المواد المجففة.

التنظيف:

أنقى روف PT: مادة مائية؛ يمكن تنظيف الأدوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام. يمكن كشط المواد المجففة ميكانيكياً.

مدة الصلاحية:

١٢ شهراً للعبوات غير المفتوحة، استخدم الأقدم أولاً.

المواصفات الفنية:

الخصائص	أنقى روف PT	الطريقة القياسية
المظهر	سائل غليظ	-
اللون	أبيض	-
نفاذية الماء	صفر	ASTM - A3245
المحتوى الصلب %	55-60%	ASTM-D 1475
الثقل النوعي	1.25 Kg/L	
زمن المعالجة	٤٨ ساعة	ASTM-C 4125
اللزوجة، بروكفيلد	17000 - 18000	
٦:Sp، السرعة ٢٠	Cps	
استطالة عند الكسر	> 200%	ASTM-D 2370-98
صلابة Shore A	67	ASTM-D 2240-05

الوصف:

أنقى روف PT هو طلاء أسطح ذو مكون واحد، يوفر طبقة عازلة مائية مرنة بمقاومة جيدة للظروف الجوية. يتمتع أنقى روف PT بمرونة جيدة ومناسب بشكل مثالي للاستخدام على رغوة البولي يوريثان المرشوشة، والخرسانة، والخرسانة الخفيفة، والأسطح، والبلاط، والخشب، والأسطح الفولاذية المجلفنة، ويتم تطبيقه بالفرشة أو الرش أو الممسحة المطاطية. أنقى روف PT هو مزيج من الأصباغ والحشوات المقاومة للطقس والماء، وراتنجات إستر الستايرين الأكريليك.

المزايا:

- طبقة عازلة للماء.
- يسمح للسطح بالتنفس مع بقاءه ملتصقاً بقوة بالطبقة الأساسية.
- انعكاس شمسي جيد.
- اقتصادي.
- يعكس الأشعة فوق البنفسجية.

مناطق التطبيق:

- طلاء مقاوم للماء للأسطح الخرسانية المائلة والأفقية والخرسانة خفيفة الوزن.
- طلاء مقاوم للماء على بلاط التيرازو الموجود.
- طلاء مقاوم للماء على الصفائح الحديدية المموجة.

طريقة التطبيق:

يجب أن تكون الأسطح صلبة ونظيفة من أي جزيئات مفكوكة وشحوم وزيوت.

التحضير: يجب تطبيق طبقة أساسية على الأسطح الخرسانية المسامية. قم بتخفيف أنقى روف PT بكمية مناسبة من الماء حسب الحاجة (حوالي ١ إلى ٢ كجم / دلو ٢٠ كجم).

الطلاء: قم بتطبيق الطبقات المطلوبة عندما تجف الطبقة التمهيدية. يجب تطبيق طبقات متعددة بشكل متعامد. يجب معالجة جميع الوصلات والشقوق وتقويتها بشبكة الألياف الزجاجية ومواد الحشو المناسبة.

اترك ٢٤ ساعة على الأقل قبل تطبيق طبقة فوق طبقة جافة. لا ينصح باستخدامه بعد المطر المباشر، انتظر ٤٨ ساعة أو تأكد من أن السطح جاف تماماً للتطبيق.